

Specialna extra fleksibilna tanko in srednje slojna lepilna malta

CODEX FLIESURIT FLEX XTRA

Specialna extra fleksibilna tanko in srednje slojna lepilna malta

PODROČJE UPORABE:

Codex Fliesurit Flex Xtra je specialna extra fleksibilna srednje slojna lepilna malta z visoko vsebnostjo polimernih dodatkov za polaganje vseh vrst keramičnih talnih in stenskih oblog pri močno povečanih obremenitvah.

PRIMERNO ZA:

- ▶ za vse vrste keramike in mozaikov, za naraven rezan, lomljen in umetni kamen, ter klinker
- ▶ za izolacijske in lahke gradbene plošče
- ▶ še posebej primerno za veliko formatno keramiko
- ▶ na vse vrste vpojnih mineralnih podlag, npr. cementni estrih, anhidritni estrih, gips plošče, gips vlaknene plošče in vse vrste ometov
- ▶ na balkonih, terasah in bazenih
- ▶ na kompenzacijsko stabilizacijskih in izolacijskih podlogah codex in UZIN
- ▶ za vse vrste talnega ogrevanja
- ▶ za debeline nanosa do 10 mm
- ▶ za stanovanjske, poslovne in industrijske prostore z močno povečanimi obremenitvami



PREDNOSTI/LASTNOSTI:

- ▶ enostavna, prožna in lahka obdelava
- ▶ omogoča nanose do 10 mm
- ▶ za največje obremenitve
- ▶ maksimalno obogatena s polimernimi dodatki
- ▶ odlično stabilna tudi pri največjih formatih
- ▶ preprečuje vertikalni zdrs keramike
- ▶ odlična oprijemna in strižna trdnost
- ▶ odlično obstojna v vodi in odporna proti zmrzali

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	papirnata vreča
Velikost pakiranja	25 kg
Čas uporabnosti	najmanj 12 mesecev
Barva	siva
Najnižja delovna temperatura	+ 5 °C to + 25 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 10 °C do + 25 °C
Količina vode	6,5 l / 25kg
Čas polaganja	približno 30 minut*
Odprti čas lepila	približno 4 ure*
Pohodno	po 24 urah*
Obremenitev po	2-3 dneh*
Končna moč	po 28 dneh*

*Pri 23 °C in 50% zračne vlage.



PRIPRAVA PODLAGE:

Podlaga mora biti suha, trdna, ustrezno nosilna, nerazpokana in čista. Nesnago in ostanke slabo sprijetih delcev, barv in premazov odstranite. Temeljito posesajte s podlage vse ostanke in prah. Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozorite na nepravilnosti. Glede na vrsto in stanje podlage uporabite ustrezen predpremaz iz programa UZIN oz. codex. Mineralne podlage npr.: cementne in anhidritne estrije priporočamo da jih obrusite in posesate. Močno vpojne podlage, npr. gips, predhodno premažite z ustreznim predpremazom codex (FG 360 ali FG 300). Gladke ali nevpojne podlage prebrusite in predhodno premažite z ustreznim predpremazom codex (PE 370). Predpremazi se morajo povsem posušiti. Estrihi z vgrajenim talnim ogrevanjem se morajo obravnavati v skladu s priporočili za sisteme z vgrajenim talnim ogrevanjem. Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke.

NAVODILA ZA DELO:

1. Približno 6,5 l hladne, čiste vode vlijte v čisto posodo za mešanje in med močnim mešanjem dodajte vsebino vreče (25 kg), da dobite voljno maso brez grudic.
2. Pustite lepilno malto zoreti približno 3 minute, nato še enkrat dobro premešajte.
3. S kovinsko gladilko lepilno malto v tankem kontaktnem sloju nanesite na podlago.
4. Na kontaktni sloj (sveže na sveže) s kovinsko gladilko nanesite lepilno malto in jo enakomerno prečešite. Nanesite le toliko lepilne malte, kot lahko v 30 minutah položite ploščic.
5. Ploščice z rahlim zasukom položite v lepilno posteljico in dobro pritisnite.

POMEMBNE INFORMACIJE:

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo skrbno tesno zaprite in vsebino čim hitreje porabite. Delovni pogoji so: temperatura med 15 do 25 °C in relativna zračna vlaga pod 65%. Pripravljeno malto porabite v 4 urah. Nizke temperature, visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo strjevanje, sušenje in interval polaganja talne obloge, visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za mešanjem uporabljajte mrzlo vodo. Pozimi delajte le v ogrevanem prostoru. Pri polaganju ploščic v vlažnih prostorih in na zunanjih površinah nanašajte lepilno malto na podlago in na hrbtno stran ploščic po kombinirani metodi (floating-buttering).

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- ▶ Nizka vsebnost kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

SESTAVA:

Specialni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement pri reakciji z vodo tvori močno alkalno raztopino. Preprečiti stik s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno masko za prah. Ko je izdelek popolnoma strjen ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite, da pride v odtoke, kanalizacijo ali zemljo. Prazno papirnato embalažo je mogoče reciklirati. Zberite odpadni izdelek, premešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa ga odstranite kot gradbeni odpadke.