

Bela tankoslojna lepilna malta

CODEx FLIESURIT BELI

Bela tankoslojna lepilna malta za stenske in talne obloge iz naravnega in umetnega kamna

PODROČJE UPORABE:

Lepilo codex Fliesurit Beli je osnovna lepilna malta za tankoslojno lepljenje oblog iz naravnega kamna.

PRIMERNO ZA:

- ▶ na vse vrste vpojnih mineralnih podlag
- ▶ za cementni in anhidritni estrih
- ▶ za izolacijske in lahke gradbene plošče
- ▶ za gips plošče in gips vlaknene plošče
- ▶ za vse vrste ometov
- ▶ za lepljenje barvno občutljivega naravnega in umetnega kamna kot so marmor, granit, apneni kamen

**PREDNOSTI/LASTNOSTI:**

codex Fliesurit Beli je bela lepilna malta s polimernimi dodatki, primerna za vsa keramična dela.

- ▶ enostaven in lahek nanos
- ▶ za normalne obremenitve
- ▶ dobro stabilna
- ▶ C1 v skladu s SIST EN 12004
- ▶ za notranjo in zunanjo uporabo
- ▶ GISCODE ZP 1/nizka vsebnost kromatov

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	papirnata vreča
Velikost pakiranja	25 kg
Čas uporabnosti	najmanj 12 mesecev
Barva	bela
Najnižja delovna temperatura	+ 5 °C to + 25 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 10 °C do + 25 °C
Količina vode	6,5 l / 25 kg
Delovni čas vgradnje	približno 20 minut*
Odprti čas lepila	približno 5 ur*
Pohodno	po 24 urah*
Obremenitev po	2-3 dneh*
Končna moč	po 28 dneh*

*Pri 23 °C in 55% zračne vlažnosti.



PRIPRAVA PODLAGE:

Podlaga mora biti trdna, suha, ravna in čista. Nesnago in ostanke slabo sprijetih delcev, barv in premazov v celoti odstranite. Preverite podlago v skladu z veljavnimi standardi in normami. V primeru ugotovljenih nepravilnosti le te javite. Podlago pripravite z ustreznim predpremazom in izravnalno maso iz prodajnega programa codex ali Uzin.

NAVODILA ZA DELO:

1. Približno 6,5 l hladne, čiste vode vlijete v čisto posodo za mešanje in med močnim mešanjem dodajte vsebino vreče (25 kg), da dobite voljno maso brez grudic.
2. Pribl. 3 minut pustite lepilno malto zoreti, nato še enkrat dobro premešajte.
3. S kovinsko gladilko lepilno malto v tankem kontaktnem sloju nanesite na podlago.
4. Na kontaktni sloj (sveže na sveže) s kovinsko gladilko nanesite lepilno malto v debelini 3-4 mm in jo enakomerno prečešite. Nanesite le toliko lepilne malte, kot lahko v 30 minutah položite ploščice.
5. Ploščice z rahlim zasukom položite v lepilno posteljico in dobro pritisnite.

POMEMBNE INFORMACIJE:

- ▶ Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo skrbno tesno zaprite in vsebino hitro porabite.
- ▶ Idealni delovni pogoji so: temperatura med 5 in 25 °C in relativna zračna vlaga pod 65%. Pripravljeno malto porabite v 5 urah. Nizke temperature, visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo strjevanje, sušenje in interval do polaganje talne obloge, visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za mešanjem uporabljajte mrzlo vodo. Pozimi delajte le v ogrevanem prostoru.
- ▶ Pri polaganju ploščic v vlažnih prostorih in zunaj nanašajte lepilno malto na podlago on hrbtno stran ploščic.
- ▶ Sveže položene površine zaščitite pred prepihom, soncem in toplotnimi viri.
- ▶ Delovno orodje in umazane ploščice očistite z vodo, dokler je lepilna malta še sveža.
- ▶ Položene površine lahko obremenite po pribl. 2-3 dneh, končno trdnost pa dosežejo po 28 dneh.

Velja ali je posebej priporočena tudi naslednja dokumentacija:

DIN 18352:«Polaganje keramičnih ploščic in plošč»

DIN 18157:«Izvedba keramičnih del po tankoslojnem postopku»

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- ▶ Nizka vsebnost kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

SESTAVA:

Specialni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement pri reakciji z vodo tvori močno alkalno raztopino. Preprečiti stik s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno masko za prah. Ko je izdelek popolnoma strjen ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite, da pride v odtoke, kanalizacijo ali zemljo. Prazno papirnato embalažo je mogoče reciklirati. Zberite odpadni izdelek, premešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa ga odstranite kot gradbeni odpaddek.