

Specialna fugirna masa

CODEx FLEXFUGA

Specialna vodotesna cementna fugirna masa za širino fug od 5 do 20 mm

PODROČJE UPORABE:

Univerzalno uporabna, hitra in lahka za uporabo. Za povečane vlažnostne in temperaturne obremenitve, dodatna varnost pri izvedbi.

PRIMERNO ZA:

- ▶ Za vse vrste keramičnih ploščic
- ▶ Za barvno stabilen, naraven, lomljen in rezan kamen, umetni kamen in mozaik
- ▶ Za talno ogrevanje
- ▶ Za izolacijske in lahke gradbene plošče
- ▶ Za talne in stenske površine v notranjih in zunanjih prostorih
- ▶ Za balkone in terase s povečanimi vlažnostnimi in temperaturnimi obremenitvami
- ▶ Za stanovanjske, poslovne in industrijske prostore z visokimi obremenitvami

**PREDNOSTI/LASTNOSTI:**

- ▶ Za širino fug od 5 do 20 mm
- ▶ Prožna in lahka obdelava
- ▶ Dobre polnilne in pralne lastnosti
- ▶ Hitro vezoča
- ▶ Vodotesna in odporna na zmrzal
- ▶ Odporna na temperaturna nihanja
- ▶ Visoko odporna na pikanje in obrabo
- ▶ Za visoke obremenitve
- ▶ Za notranjo in zunanjo uporabo
- ▶ GISCODE ZP 1/nizka vsebnost kromatov

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	papirnata vreča
Velikost pakiranja	25 kg , 5 kg
Barva	siva
Najnižja delovna temperatura	+ 5 °C to + 25 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 10 °C do + 25 °C
Količina vode	4,5 l / 25 kg vrečo
Pohodno	po 12 urah*
Obremenitev po	24-48 urah*

*Pri 20 °C in 65 % zračni vlažnosti.

PRIPRAVA PODLAGE:

Ostanke slabo sprijete lepilne malte enakomerno globoko izpraskajte iz fug. Oblogo predhodno temeljito očistite. Pri oblogah položenih v tankoslojno lepilno malto fugirajte po 24 urah, v debeloslojno malto pa po popolni vezavi maltne posteljice.

NAVODILA ZA DELO:

- ▶ Približno 4,5 l hladne, čiste vode vlijte v čisto posodo za mešanje in med močnim mešanjem dodajte vsebino vreče (25 kg), da dobite voljno maso brez grudic.
- ▶ Pribl. 3 minute pustite fugirno malto zoreti, nato še enkrat dobro premešajte.
- ▶ Z gumijasto lopatico ali gumirano gladilko za fugiranje vtisnite fugirno maso v fugo, nato pa diagonalno na fuge še enkrat prevlecite po površini.
- ▶ Ko začne fugirna masa vezati (preizkus na otip s prstom), stenske ploščice očistite z vlažno gobo. Ne uporabljajte mokre gobe, ker boste ob čiščenju izpirali maso iz fuge. Talne ploščice posujte s suhim kremenčevim peskom in jih po 10 minutah pometite z omelom.
- ▶ Po osušitvi ostanke na ploščicah odstranite z rahlo vlažno gobo, ki jo pogosto izpirajte v čisti vodi in temeljito ožemajte. Pri trdovratnih madežih vodi po potrebi dodajte čistilo.

PODATKI O PORABI:

Debelina nanosa	Približna poraba	Velikost/Pokritje
8 mm	cca 2,2 kg/m ²	ploščice 10x10 cm
8 mm	cca 1,3 kg/m ²	ploščice 20x20cm
8 mm	cca 0,8 kg/m ²	ploščice 30x30 cm

POMEMBNE INFORMACIJE:

- ▶ Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalno zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo skrbno tesno zaprite in vsebino hitro porabite.
- ▶ Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C in relativna zračna vlaga pod 65%. Pripravljeno fugirno maso porabite v roku 1 ure. Nizke temperature, visoka zračna vlaga in debelejši sloji podaljšajo strjevanje, sušenje in interval do polaganje talne obloge, visoke temperature in nizka zračna vlaga pa jih skrajšajo. Poleti hranite izdelek na hladnem in za mešanjem uporabljajte mrzlo vodo. Pozimi delajte le v ogrevanem prostoru.
- ▶ Pri polaganju v bazenih, povišanih kemijskih obremenitvah, lesenih podlagah, iverici, talnem ogrevanju ter ostalih problematičnih podlagah uporabljajte izdelke UZIN/codex v skladu z veljavnimi priporočili.
- ▶ Močno vpojne ploščice pred fugiranjem obvezno zmočite.
- ▶ Ploščice z grobo ali neglazirano površino čim hitreje očistite z vodo, da preprečite nastanek tančice. Pralnost ploščic predhodno preizkusite in slabo pralne po potrebi povoskajte.
- ▶ Fuge večkrat naknadno ovlažite, da dosežete boljšo vezavo.

- ▶ Za umivanje fug uporabljajte čisto vodo in čistilne pripomočke.
- ▶ Različna vpojnost keramičnih oblog in obstoj topljivih snovi v oblogah ter podalgi vplivajo na hidratacijo fugirne mase, zato lahko pride do pojava različnih odtenkov.
- ▶ Delovno orodje po uporabi takoj očistite z vodo.
- ▶ Sveže zafugirane površine zaščitite pred preprihom, soncem in toplotnimi viri.

Velja ali je posebej priporočena tudi naslednja dokumentacija:

DIN 18352:«Polaganje keramičnih ploščic in plošč»

DIN 18157:«Izvedba keramičnih del po tankoslojnim postopku»

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- ▶ Nizka vsebnost kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

SESTAVA:

Specialni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement pri reakciji z vodo tvori močno alkalno raztopino. Preprečiti stik s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno masko za prah. Ko je izdelek popolnoma strjen ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite, da pride v odtok, kanalizacijo ali zemljo. Prazno papirnato embalažo je mogoče reciklirati. Zberite odpadni izdelek, premešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa ga odstranite kot gradbeni odpad.