

Univerzalni predpremaz

CODEX FG 360

Univerzalni disperzijski predpremaz brez topil, za vpojne podlage

PODROČJE UPORABE:

Disperzijski predpremaz codex FG 360 je primeren za vpojne in slabo vpojne podlage na tleh in stenah v notranjih in zunanjih prostorih.

PRIMERNO ZA:

- ▶ Cementne estrihe, beton, plinobeton
- ▶ Naravni in umetni kamen, terazzo, apnene in gips omete
- ▶ Anhidritne estrihe, kalcijsulfatne estrihe, gips-karton in gips-montažne plošče
- ▶ Tla s talnim ogrevanjem

Še posebej je primeren za pripravo podlage pred nanosom izravnalnih mas codex in UZIN ter pred lepljenjem z disperzijskimi lepili codex in UZIN na neizravnane podlage.

**PREDNOSTI/LASTNOSTI:**

UZIN FG 360 je za uporabo pripravljen disperzijski penetracijski predpremaz na vodno osnovi. Odlične penetracijske lastnosti se dosegajo zaradi fino dispergiranih drobnih delcev umetnih smol.

Dobro veže preostanke prahu, zmanjša vpojnost podlage, ščiti na vlago občutljive podlage pred vodo iz izravnalne mase in lepila ter preprečuje prehitro prehajanje vode iz izravnalnih mas in lepilnih malt v podlago. Omogoča boljše razlivanje izravnalne mase brez nastanka kraterjev ter zaščiti in površinsko utrdi podlago.

- ▶ Pripravljen za uporabo
- ▶ Univerzalno uporaben
- ▶ Zelo redko tekoč
- ▶ Hitro sušeč
- ▶ Veže prah
- ▶ Zagotavlja vezni sloj
- ▶ Odporen na vodo in alkalne raztopine
- ▶ Za notranjo uporabo

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	PVC vedro
Velikost pakiranja	10 kg, 3 kg, 1 kg
Barva, mokro	svetlo zelena
Barva, suho	transparent
Optimalna delovna temperatura	+ 10 to + 25 °C
Temperatura podlage	min 10°C
Čas sušenja	1 - 6 ur*
Poraba	100-150 g/m ²

PRIPRAVA PODLAGE:

Pravilna priprava podlage in z njo povezana uporaba ustreznega predpremaza je osnova za strokovno in uspešno polaganje vseh vrst oblog.

Podlaga mora biti trdna, nerazpokana, suha in čista.

Nesnago in ostanke slabo sprijetih delcev, cementnega mleka, barv in premazov v celoti odstranite.

Cementne, anhidritne oz. kalcij sulfatne estrihe ter druge podlage morate nujno obrusiti, odrezkati ali speskatati ter posesati.

Preverite ali podlaga ustreza odgovarjajočim normam.

Preverite odpornost starih, trdno sprijetih ostankov lepil in izravnalnih mas na vodo. Če niso dovolj odporne na vodo, premažite podlago S predpremazon UZIN PE 460.

Mehansko oslABLJENE cone podlage: nesprijeti ostanki lepil, izravnalnih mas, mehansko oslABLJENE gornje cone estrihov, premazov obvezno strojno obrusite (diamantne brusilne plošče) odrezkajte ali speskatajte.

Slabo vpojne površine: liti nepeskani asfalt, naravni kamen, terazzo dobro strojno obrusite z grobo brusnim papirjem ali diamantnimi brusilnimi ploščami.

Površino pred nanosom predpremaza temeljito posesajte.

Predpremaz mora biti dobro posušen pred izvedbo naslednjih faz dela.

NAVODILA ZA DELO:

1. Predpremaz je potrebno pred uporabo ogreti na sobno temperaturo. Ročko najprej temeljito pretresite in vlijte predpremaz v čisto posodo ter po potrebi razredčite z ustrežno količino vode.
2. Z valjčkom iz umetne pene enakomerno nanesite predpremaz na podlago. Pri slabo vpojnih površinah ne polivajte predpremaza po tleh. Pazite na enakomeren nanos, predoziran predpremaz s površine obvezno odstranite.
3. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.
4. Pustite da se predpremaz skoraj popolnoma posuši. Pri tem postane transparenten in skoraj nelepljiv. Čas sušenja je odvisen od klimatskih pogojev. Po nanašanju na vpojne cementne podlage se pri temperaturi 20°C posuši v 2-4 urah, na litih anhidritnih estrihih in podlagah iz gipsa pa priporočamo čas sušenja od 12-24 ur.

PORABA:

Subfloor	Approx. consumption	Čas sušenja
cementni estrihi	100-150 g/m ²	1 ura*
anhidritni, kalcijev-sulfatni estrihi	100-150 g/m ²	4-6 ur*
slabo vpojne podlage, npr. podlage z brušenimi oz. odstranjenimi ostanki vodotopnih lepil	100-150 g/m ²	4-6 ur*
Uzinove gipsne izravnalne mase, na anhidritne, kalcijevsulfatne estrihe	100-150 g/m ²	1 ura*

POMEMBNE INFORMACIJE:

Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. Izdelek ne sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi tesno zaprite in izdelek čimprej porabite. Material, ki je že zmešan z vodo, porabite v nekaj dneh.

Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C in relativna zračna vlaga pod 65%. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas sušenja podaljša, pri višjih temperaturah in nižji zračni vlagi pa skrajša.

Ni primerno za uporabo na površinah z ostanki lepil.

Pri večkratnih nanosih izravnalne mase obvezno pustite, da se posamezni nanosi v celoti posušijo. Pred ponovnim nanosom izravnalne mase obvezno površino prebrusite,

posesajte in premažite z ustreznim predpremazon.

Pri izvedbi debelo slojnih poravnav na vlago občutljivih (anhidritnih oz. kalcij sulfatni estrih), labilnih, starih podlagah z ostanki lepil in izravnalnih mas, prosimo, da se posvetujete z našo tehnično službo.

Veljajo ali so posebej priporočeni tudi naslednji standardi, direktive in tehnični listi:

- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- DIN 18356: » Polaganje parketa in parketa iz masivnega lepljenega lesa«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za talne obloge in parketna dela«
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in priprava podlage«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- Brez topil

SESTAVA:

Polimerna disperzija, konzervansi, aditivi in voda.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Brez topil. Priporočljiva je uporaba zaščitne kreme in prezračevanje delovnega prostora. Ko je popolnoma

posušen, ima nevtralen vonj in ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite razpršitve v odtok, kanalizacijo ali tla. Prazne, postrgane posode brez kapljic je mogoče reciklirati. Posode s tekočimi ostanki in tekočim izdelkom se uvrščajo med posebne odpadke. Posušeni ostanki izdelka se uvrščajo med gradbene odpadke.