

Fina reperaturna in izravnalna masa

CODEx NC 350

Trda bela cementa izravnalna masa za glajenje in popravilo do debeline 5 mm

PODROČJE UPORABE:

Zelo malo posedajoča bela cementna izravnalna masa, primerna za glajenje in niveliranje do debeline 5 mm.

LEED: Izpolnjuje zahteve LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

PRIMERNO ZA:

- ▶ Za pripravo talnih in stenskih podlag v notranjih in zunanjih prostorih
- ▶ Prebrušene mineralne podlage, cementne, anhidritne estrihe, cementne omete, beton, porobeton, opečne zidove, itd. Ni primerno za podlage iz gipsa.
- ▶ Za pripravo ravnih, vpojnih površin za polaganje keramičnih ploščic, naravnega in umetnega kamna, vseh vrst stenskih oblog
- ▶ Za delno ali celotno izravnavo, glajenje ter zapolnjevanje razpok, fug itd.
- ▶ Za popravila in oblikovanje okrušenih vogalov, kotov in robov.
- ▶ Kot malta za polaganje izolacijskih in dekorativnih plošč.
- ▶ Primerna za normalno in povečano obremenjene notranje talne površine.
- ▶ Za talno ogrevanje.
- ▶ Za obremenitve s stoli na valjčke po DIN 12 529



PREDNOSTI/LASTNOSTI:

Codex NC 350 je suha prašna mešanica za pripravo cementne malte z dodatki. Po dodatku vode tvori prožno izravnalno malto, ki se pospešeno suši in pri tem hidravlično strdi.

Sestava: Specialni cementi, mineralni dodatki, polivinil acetatni ko-polimeri in dodatki.

- ▶ za debeline do 5 mm
- ▶ visoka prožnost in trdnost
- ▶ fina, gladka površina
- ▶ enostavno za nanašanje in oblikovanje
- ▶ hitro utrjevanje brez napetosti
- ▶ za zunanjo in notranjo uporabo
- ▶ vodoobstojna in obstojna na zmrzal
- ▶ GISCODE ZP 1 /nizka vsebnost kromatov

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	papirnata vreča
Velikost pakiranja	25 kg
Barva	bela
Najnižja delovna temperatura	+ 5 °C do + 25 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 10 °C do + 25 °C
Količina vode	6,5 l / 25 kg
Pohodno	po 6 urah*
Pripravljeno za polaganje	po približno 24 urah*
Poraba	1,3 kg/m ² /mm

PRIPRAVA PODLAGE:

Podlaga mora biti trdna, suha, nerazpokana, čista, nosilna in brez snovi, ki poslabšajo oprijem.

Preglejte podlago po veljavnih standardnih in tehničnih listih ter takoj opozorite na nepravilnosti. Gladko betonsko površino, sloje, kateri zmanjšujejo oprijem, ali nestabilne sloje po potrebi najprej mehansko obdelajte, na primer z brušenjem, krtačenjem, rezkanjem ali peskanjem. Temeljito posesajte prah. Podlago nato glede na vrsto in lastnosti obdelajte z ustreznim predpremazom iz produktne palete codex. Vpojno cementno podlago (npr. z luknjami in režami za cevno napeljavo), samo rahlo navlažite, predpremaz ni obvezen, je pa priporočljiv. Predpremaz naj se vedno dobro presuši.

Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke codex.

NAVODILA ZA DELO:

1. Zlijte 6,5 litra hladne, čiste vode v čisto delovno posodo. Vanjo stresite vsebino vreče (25kg) med močnim mešanjem in zmešajte material tako, da dobite plastično malto brez grudic. Počakajte 2-3 min, da se zmes ustali in jo nato še enkrat dobro premešajte. Vedno zmešajte samo toliko malte, kolikor jo lahko obdelate v približno 30 minutah.
2. Maso nanašajte na predpremazano podlago in jo enakomerno porazdelite z gladilko ali rakljem. Željeno debelino mase poskušajte doseči v enem nanosu.
3. Po približno 30 minutah lahko z gobo površino zagladite ali drugače oblikujete z lopatiko.
4. Čas sušenja pri 20°C je približno 6 ur, ko naslednji sloj nanašate hidravlično strjujočo tankoslojno ali sredneslojno malto UZIN/ CODEX, oziroma približno 24 ur pri nanašanju lepil ali premazov.

PODATKI O PORABI:

Debelina nanosa	Approx. Consumption	Size / Coverage
1 mm	1,3 kg/m ²	25kg / za cca 19 m ²
3 mm	4,0 kg/m ²	25 kg / za cca 6 m ²
5 mm	6,5 kg/m ²	25kg / za cca 3 m ²

POMEMBNE INFORMACIJE:

Izdelek lahko skladiščite najmanj 6 mesecev v originalno zaprti embalaži na suhem. Odprto embalažo skrbno in tesno zaprite in vsebino hitro porabite.

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- Nizka vsebnost kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

SESTAVA:

Specialni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement pri reakciji z vodo tvori močno alkalno raztopino. Preprečiti stik s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno masko za prah. Ko je izdelek popolnoma strjen ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite, da pride v odtok, kanalizacijo ali zemljo. Prazno papirnato embalažo je mogoče reciklirati. Zberite odpadni izdelek, premešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa ga odstranite kot gradbeni odpad.