

CODEx BST 75

Samolepilni tesnilni trak za sistemsko zatesnitev pred vlago pod keramičnimi ploščicami

PODROČJE UPORABE:

Samolepilni tesnilni trak za tesnjenje vogalnih, priključnih, čelnih in delitacijskih stikov pod tesnilnim slojem za zaporo vlage. Pred polaganjem keramičnih ploščic in oblog iz naravnega kamna. Prav tako za ustvarjanje tesnih stikov v leseni in okenski konstrukciji, ter fasadah. Za notranje in zunanje stene ali tla.

Za hidroizolacijo v skladu z:

DIN 18 534: Za tesnjenje notranjih prostorov z razredom vpliva vode W0-I in W1-I.

ZDB bilten "Sestavljena tesnila" za razrede obremenitve A0

PRIMERNO ZA:

Tesnilni trak codex BST 75 se pri sistemski zatesnitvi pred vlago lahko uporablja v kombinaciji z naslednjimi izdelki znamke codex:

codex Epo 2000, reaktivno tesnjenje

codex AX 220, dvokomponentna tesnilna masa za fleksibilno tesnjenje


codex AX 230, 1-komponentna tesnilna masa Flex

codex NC 210, 1-komponentna tesnilna masa Flex

codex AX 10, tekoče tesnjenje

PRIMERNO ZA UPORABO:

- ▶ Gladke površine z zaprtimi porami, kot so estrihi, beton, plinobeton, montažni betonski elementi
- ▶ Gladke ometane površine in mavčne površine
- ▶ Mavčne plošče in suhomontažne plošče
- ▶ Keramične ploščice
- ▶ Lesene, plastične in kovinske površine
- ▶ Običajne gradbene površine, na katere se lepilo prime



PREDNOSTI/LASTNOSTI:

- ▶ Samolepilni
- ▶ Vodotesen in odporen proti kemikalijam
- ▶ Odporen na vročino in zmrzal
- ▶ Visoka lepilna trdnost in odpornost na trganje
- ▶ Enostaven za uporabo
- ▶ Dobra upogljivost in razteznost
- ▶ Samolepilni prekrivni spoji

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	škatla
Velikost pakiranja	20 m rola
Čas uporabnosti	24 mesecev
Barva	svetlo siva
Length	20 m
Širina	7,5 cm
Debelina	0,75 mm
Najnižja delovna temperatura	vsaj + 5 °C
Obremenitev po	približno 8 dneh po lepljenju*
Površinska teža,	približno 100 g/mt
Raztezek ob deformaciji	25 %

* Pri 23 °C in 50% relativne vlažnosti.



PRIPRAVA PODLAGE:

Podlaga mora biti gladka in zaprta, trdna, suha, brez razpok, čista in brez materialov, ki bi poslabšali oprijem.

Preizkusite podlago v skladu z veljavnimi standardi in navodili ter sporočite morebitne pomanjkljivosti.

Z ustreznimi postopki, kot so strojno krtačenje, brušenje, ali peskanje, odstranite vse plasti, ki zmanjšujejo oprijem ali so šibke, npr. mehke estrihe ali omete, ostanke starih lepil, izravnalnih mas, premazov ali barv, olja, voska, masti itd.

Temeljito posesajte ves odpadni material in prah.

Pred lepljenjem codex BST 75 je treba prašne ali zelo grobe površine temeljito premazati in jih zgladiti.

Za druge uporabljene izdelke codex glejte tehnični list izdelka.

»Dilatacijski gibajoči stiki pri oblogah in fasadnih elementih«

Tehnično navodilo BEB:

»Ocenjevanje in priprava podlage«

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- Potrdilo M1
- EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizka emisija

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Sam izdelek ne zahteva nobenih posebnih ukrepov za varstvo pri delu. Glejte opombe o zaščiti delovnega mesta in okolja v tehničnih listih za druge uporabljene vgradne materiale.

NAVODILA ZA DELO:

1. Samolepilni trak codex BST 75 odrežite na potrebno dolžino.
2. Med polaganjem s spodnje strani traka postopoma odlepите prvo polovico zaščitnega papirja. Trak lepите vzdolž roba dilatacijske fuge ali priključnega stika. Nalepljeni del traku dobro namestite na podlago.
3. Previdno in postopoma s traku odlepите še drugo polovico zaščitnega papirja in ga nalepите na drugo stran stika. Podrgnite trak, da se zlepi s podlago. Če je potrebno, nad stikom napravite zavihek.
4. Kadar polagate trak na trak, poskrbite za zadostno prekrivanje (najmanj 8 cm).
5. Že takoj na začetku polaganja morate tesnilni trak zelo natančno namestiti.
6. Takoj po lepljenju lahko začnete z zatesnjevanjem površin.

ODSTRANJEVANJE:

Obloge in kartonsko embalažo brez ostankov je mogoče reciklirati. Ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke.

POMEMBNE INFORMACIJE:

- Traku ne uporabljajte pri temperaturi pod 5°C.
- Trak skladiščite v hladnem in suhem prostoru, zaščiteno pred soncem, zmrzaljo in vročino.
- Pri polaganju bodite nadvse natančni in trak položite na točno določeno mesto. Precej je odvisno od površine, a če trak odlepите in ponovno položite, je lepljenje na takih predelih lahko oslabiljeno. Na prekrivnih robovih se odlepljeni trak ne bo ponovno oprijel podlage. Odlepljeni trak zato raje nadomestite z novim, da bo stik dobro tesnil.
- Velja ali je posebej priporočena tudi naslednja dokumentacija:

DIN 18352: »Polaganje keramičnih ploščic in plošč«

DIN 18157: »Izvedba keramičnih del po tankoslojнем postopku«

DIN 18195: »Zatesnitev objektov«

Tehnični listi ZDB:

»Povezani sistemi zatesnitve«

»Povezovalna koordinacija izvajalcev ogrevanih talnih konstrukcij«

»Velike in majhne keramične talne ploščice za zunanje polaganje«