

CODEx SG 10

Visoko elastična 1-komponentna tesnilna masa z acetatnim zamreženjem

PODROČJE UPORABE:

codex SG 10 je zelo prožna, za uporabo pripravljena silikonska tesnilna masa še posebno za tesnenje vogalov, ravnih in gibljivih stikov na področju sanitarne opreme, gradbeništva in montaže.

Uporablja se lahko na stenskih in talnih oblogah v notranjih in zunanjih prostorih.

LEED: Zadovoljava LEED zahteve u IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials - Adhesives and Sealants (LEED v4)

PRIMERNO ZA:

- ▶ Glinena keramika
- ▶ Keramika in steklo
- ▶ Sanitarni predmeti
- ▶ Kuhinje in kopalnice
- ▶ Balkoni in terase
- ▶ Stanovanjska, komercialna in industrijska gradnja
- ▶ Vlažni in mokri prostori

RAZPOLOŽLJIVE BARVE:

brilliant white	cream white	silver grey	manhattan
agate grey	light grey	grey	platinum grey
cashmere grey	cement grey	concrete	graphite
anthracite	sahara	pergamon	jasmine
bahama beige	jurabeige	sand beige	caramel
cotto	mocca	choco	havanna
mint	mento	transparent	black



PREDNOSTI/LASTNOSTI:

- ▶ Pripravljen za uporabo
- ▶ Hitro strjevanje
- ▶ Zelo prožen in samooprijemljiv
- ▶ Površino je zelo enostavno zgladiti
- ▶ Fungiciden in zavira razmnoževanje bakterij
- ▶ Odporen proti vremenskim vplivom in staranju
- ▶ Odporen na UV-žarke

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	Kartuša
Velikost pakiranja	310 ml
Pakiranje/Karton	12 kosov
Čas uporabnosti	18 mesecev
Najnižja delovna temperatura	+ 5 °C do + 35 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 10 °C do + 30 °C
Odpornost na temperaturo, Temperaturna odpornost	- 40 °C do + 180 °C
Vremenska odpornost	na vodo po 2 urah*
Čas vgradnje/Čas sušenja	2 - 3 mm/ 24 ur*
Prenos dinamičnih sil	25 %

*Pri 23 °C in 50% zračne vlažnosti.



PRIPRAVA PODLAGE:

Stranice reg in lepljenih površin morajo biti suhe, čvrste, brez maščob in prahu ter snovi, ki bi ovirale oprijem. Odstranite nenosilne plasti, ostanke barve in stare tesnilne mase. Po potrebi odstranite maščobe in olja z razredčilom UZIN VE 100. Globoke fuge predhodno zapolnite z ustreznim pravilno dimenzioniranim polnilnim materialom (npr. zaprtocelična okrogla PE-vrvica). Preprečite tristranski oprijem, ustvarite dvostranski oprijem!

Če so podlage neznane, oz. problematične, se s predhodnim preizkusom najprej prepričajte, da so izdelki/delovni materiali, ki so v medsebojnem stiku, tudi medsebojno združljivi in da ne poškodujejo ali spremenijo drug drugega (npr. obarvajo).

Oglejte si tehnične liste izdelkov za druge uporabljene izdelke Codex

NAVODILA ZA DELO:

1. Odrežite kartušo nad navojnim vratom in privijte nanj poševno odrezano konico šobe.
2. Ustavite pripravljeno kartušo v cevno aplikativno pištolo. Vbrizgajte tesnilno maso brez mehurčkov v fugo tako, da dobro omoči stranici fuge. Silikonske tesnilne mase ne zamažite zunaj fug, saj je razmazano maso težko odstraniti. To še zlasti velja za površino keramike z odprtimi porami.
3. Svežo silikonsko površino zgladite s codexovim sredstvom za glajenje. Odvečno snov takoj sperite oziroma odstranite.
4. Do popolne suhosti fuge zaščitite nanešen silikon pred umazanijo.
5. Orodje in umazane površine očistite, dokler so sveže. Ko se strdi, lahko odstranite le še mehansko.

POMEMBNE INFORMACIJE:

- ▶ Shranjujte v hladnem, suhem prostoru, pri temperaturi od + 15 °C do + 25 °C in relativni vlažnosti 60%
- ▶ Če izdelek dlje časa (več tednov) skladiščite ali prevažate pri višji temperaturi ali vlažnosti, ni mogoče izključiti skrajšanja roka uporabnosti ali spremembe lastnosti materiala.
- ▶ Med obdelavo in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- ▶ Preprečiti je treba stik z materiali, ki vsebujejo bitumen in sproščajo plastifikatorje, kot so butil, EPDM, neopren, izolacijski ali črni premaz, saj lahko to poškoduje fugo.
- ▶ Za obloge iz obdelanega naravnega kamna uporabite specialni brezislinski silikon codex SG 20.
- ▶ Kljub fungicidnemu delovanju codex SG 10 je treba v vlažnih in mokrih prostorih (sanitarne površine) paziti, da se fuge čistijo z običajnim gospodinjskim čistilom in da je zagotovljeno zadostno prezračevanje. Ostanki mila in stalna vlaga zagotavljajo dobre pogoje za rast mikroorganizmov.
- ▶ Robove fug po potrebi zakrijte s samolepilnim trakom. Lepilni trak odstranite takoj po glajenju.
- ▶ Zaradi velike občutljivosti nekaterih ploščic na madeže (npr. neobdelanega Cotta) se odsvetuje uporaba drugih, po možnosti nezdružljivih sredstev (detergentov).

- ▶ Na codex SG 10 se barva ne oprime. Za barvanje priključnih in diletacijskih fug je treba uporabiti codexove izdelke iz trenutne ponudbe.
- ▶ Poleg vseh ustreznih standardov, smernic in tehničnih navodil je treba posebno pozornost nameniti tudi naslednjim:
 - ▶ DIN 18 352 "Obdelava ploščic in plošč"
 - ▶ DIN 13 332 "Delo z naravnim kamnom".
 - ▶ DIN 18 333 "Obdelava betonskih blokov".
 - ▶ DIN 18 157 "Obdelava keramike v tankem sloju".
 - ▶ bilten ZDB: "Diletacijski spoji pri oblogah in talnih oblogah iz ploščic in plošč"
 - ▶ IVD bilten št. 3

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- ▶ Silikonske tesnilne mase, sistem kisa (sistem acetata)
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zelo nizka emisija

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Silikonske tesnilne mase, sistem kisa (sistem acetata). Brez topil. Nevnetljivo. Hraniti izven dosega otrok. Izogibajte se stiku z očmi. Priporočljivo je prezračevanje delovnega prostora. Ko je popolnoma posušen, izdelek ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Ne dovolite razpršitve v odtok, kanalizacijo ali tla. Plastični vložki z ostanki tekočine so posebni odpadki, prazni vložki ali tisti z zasušeni ostanki pa sodijo med gradbene odpadke.